


PARQET

THE NATURALS


Parquet en chêne doux et légèrement rustique

- Couche supérieure en chêne de 3 mm
- Parquet en chêne doux et légèrement rustique
- Noeuds sains jusqu'à +/- 30 mm, noeuds morts jusqu'à +/- 20 mm
- Quelques stries de tanin et des fissures et fentes légèrement comblées sont autorisées
- 99 % sans aubier
- Variations de couleur limitées
- Finition UV verni


14 x 190		
	14 mm	
	3 mm	
	190 X 600-1900 mm	




FALKIRK
NAT 019




DUNDEE
NAT 020




BELFAST
NAT 021



PAISLEY
NAT 023




LIVINGSTON
NAT 025



ABERDEEN
NAT 022

DESCRIPTION BOIS

ESSENCE DE BOIS	Chêne Quercus Rubra
SELECTION	ABC(D) légèrement rustique, limité D planches autorisées
NŒUDS	Noeuds sains jusqu'à +/- 30 mm, noeuds morts jusqu'à +/- 20 mm Quelques stries de tanin et des fissures et fentes légèrement comblées sont autorisées
AUBIER	99% sans aubier
COULEUR	Variations de couleur limitées
INFO SUPPLÉMENTAIRES	La décoloration, les trous de vers et les défauts mécaniques sont exclus



DESCRIPTION

Parquet en chêne doux et légèrement rustique.
Noeuds sains jusqu'à +/- 30 mm, noeuds morts jusqu'à +/- 20 mm.
Quelques stries de tanin et des fissures et fentes légèrement comblées sont autorisées.
99 % sans aubier.
Variations de couleur limitées.
Les décolorations, les trous de vers et les défauts mécaniques sont exclus.

DONNÉES TECHNIQUES

ESSENCE DE BOIS	Chêne Quercus Rubra
FINITION	UV verni NAT 019 • NAT 020 • NAT 021 • NAT 022 • NAT 023 • NAT 025
CHANFREIN	GO2
TEXTURE	Brossé
COUCHE D'USURE	3 mm (±0,5 mm)
STRUCTURE	3-plis peuplier
INSTALLATION	R&L - collage en plein recommandé - pose flottante possible
DIMENSIONS	PLANCHE • 14 x 190 x 600-1900 mm
EMBALLAGE	BOX • 14 x 190: 8 couches dont 75 % en long. totale, max. 25 % en long. raccourcie (min. 600 mm) POIDS • 14 x 190 • ± 7,42 kg/m ² • ± 22,43 kg/box
CONTENEUR	22008 kg/conteneur • 960 box/conteneur • 24 palettes/conteneur
NIVEAU DE BRILLANCE	5-7%
NORME	Norme européenne EN 14342 : 2013
RESISTANCE FEU	Cfl-S1
ÉMISSIONS DE FORMALDÉHYDE	E1
PCP	≤ 0.05ppm
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE	0.12W/mK
CLASSE DE DURABILITÉ	Classe 2
NIVEAU D'HUMIDITÉ	6-8% (± 2%)
CHAUFFAGE PAR LE SOL	Autorisé, sous réserve du respect de la réglementation applicable
ENTRETIEN	Voir fiche d'entretien